

ITALA OPACA

ITALA MATOWA - FARBA EMULSYJNA ŚCIENNA SUPER ZMYWALNA DO WNĘTRZ

seria H41

OPIS

ITALA OPACA jest super zmywalną farbą emulsyjną na bazie żywicy akrylowej w dyspersji wodnej, nieprzepuszczalną dla pary wodnej, posiadającą wysoki stopień pokrywania i silne właściwości maskujące na niedoskonałościach powierzchni.

Łatwość nakładania, dobra ekspansja i niska tendencja do przysuszenia czynią farbę ITALA OPACA szczególnie przystosowaną do nakładania za pomocą wałka.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do stosowania na następujących materiałach:

- nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych;
- podłoża betonowe;
- powierzchnie gipsowe i karton-gipsy;
- stare powłoki malarskie i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, nasiąkliwe i spójne;
- różnego rodzaju konglomeraty mineralne, o ile są nasiąkliwe.

Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, stosując się do zaleceń podanych w punkcie „PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA”.

Nie stosować na podłożach niewysezonowanych i zasadowych. Odczekać na wysezonowanie się podłoża, które trwa na ogół cztery tygodnie.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Rodzaj spoiwa: kopolimer akrylowy w zawiesinie wodnej
- Masa właściwa UNI EN ISO 2811-1: $1,60 \pm 0,05$ kg/l
- Lepkość w opakowaniu UNI 8902: 32000 ± 2400 cps w 25°C (wiskozymetr rotacyjny Brookfielda)
- Odporność na zmywanie UNI 10560: 5000 cykli, odporna
- Połysk EN ISO 2813: <5, bardzo matowa
- Odporność na alkalia UNI 10795: produkt odporny
- Czas schnięcia (25°C i 65% wilgotności względnej): suchość dotykowa 30 min.; suchość do dalszej obróbki po 4 godz.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie murowane:

- Sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednio suche i wysezonowane. W razie konieczności dokonać korekty lub konsolidacji z użyciem odpowiednich produktów.
- W przypadku występowania pleśni, powierzchnię zmyć detergentem COMBAT 222 kod 4810222 oraz nanieść preparat pleśniobójczy COMBAT 333 kod 4810333. W razie konieczności dodać do farby wodnej preparat sterylizujący COMBAT 444 kod 4810444.
- Usunąć za pomocą szczotkowania lub zmywania ewentualne wykwitki i odpajające się fragmenty starych powłok. Usunąć całkowicie ewentualne grubsze warstwy farb wapiennych lub temperowych.
- Usunąć za pomocą szczotkowania pył, smog i innego rodzaju osady.
- Usunąć nierówności podłoża i obrobić otwory, spękania, rysy i zagłębienia za pomocą TAMSTUCCO. Wypełnić szczeliny specjalnymi spoiwami.
- Przetrzeć papierem ściernym miejsca pokryte szpachlą i

uzupełnione.

- Wygładzić w razie konieczności powierzchnię tynku przy użyciu RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.

- Nałożyć jedną warstwę gruntu akrylowego do ścian na bazie wody IDROFIS 4700006 lub gruntu mikronizowanego bezrozpuszczalnikowego ATOMO 8840001. Na karton-gips nałożyć przeznaczony do tego celu pigmentowany grunt izolujący PREPARA 4710019. Ogólnie na mocno pyłących powierzchniach, w przypadku cienkich warstw starych temper lub zniszczonych powłok malarskich, stosować grunt izolujący na bazie rozpuszczalnika ISOMARC 4410111 lub grunt mikronizowany bezrozpuszczalnikowy ATOMO 8840001.

- Rozpocząć nakładanie ITALA OPACA w sposób opisany w punkcie dotyczącym sposobu nakładania.

*(rozcieńczenie środka izolującego i stosowane ilości zależą od chłonności podłoża; należy ustalić je w drodze prób wstępnych na danym podłożu - patrz odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża:

Temperatura otoczenia: min. +8°C/maks. +35°C

Wilgotność względna otoczenia: <75%

Temperatura podłoża: min. +5 °C/maks. <75%

Wilgotność podłoża: <10%

- Narzędzia: pędzel, wałek, pistolet natryskowy.

- Ilość warstw: co najmniej 2.

- Rozcieńczenie: z wodą; przy malowaniu pędzlem 35-40%; przy malowaniu wałkiem 10-20%

- Podczas nakładania natryskowego bezpowietrznego stopień rozcieńczenia zmienia się w zależności od urządzenia i stosowanego ciśnienia roboczego.

- Narzędzia czyścić wodą niezwłocznie po użyciu.

- Orientacyjna wydajność: 9-12 m²/l na warstwę; dotyczy nakładania na gładkie i średnio nasiąkliwe podłoża. Zaleca się określić rzeczywistą wydajność poprzez wykonanie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego Marcromie,

a także przy użyciu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P (tylko w jasnych odcieniach) i barwników COLORADO seria 548.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ITALA OPACA

ITALA MATOWA - FARBA EMULSYJNA ŚCIENNA SUPER ZMYWALNA DO WNĘTRZ

seria H41

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/a: Matowe ściany i sufity wewnętrzne
(połysk \leq 25@60°) (WB): 30 g/l (2010)
zawiera maks.: 30 g/l LZO

Produkt stosować z przestrzeganiem obowiązujących przepisów BHP. Nie pozostawiać zużytych pojemników w środowisku. Pozostałości produktu pozostawić do wyschnięcia, a później traktować jak odpady specjalne. Nie wyrzucać pozostałości produktu do kanalizacji, cieków wodnych i gleby. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz karta charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Farba emulsyjna super zmywalna do wnętrza.

Nakładanie, na powierzchnie już przygotowane, farby emulsyjnej super zmywalnej do wnętrza ITALA OPACA/MATOWA seria H41, na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej i wypełniaczy mineralnych mających charakterystykę zmywania zgodną z normą UNI 10560 odpowiadających 5000 cykli, w co najmniej 2 warstwach, w ilościach określonych przez pochłanianie powierzchni. Dostawa i nałożenie materiału euro za metr kwadratowy.

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.